

LEPIDLO LIQUIFAST 1402 (SOUPRAVA – KARTUŠE)

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

POPIS

Liqui Moly Liquifast 1402 je jednokomponentní, za studena zpracovatelné a vzdušnou vlhkostí tvrditelné, lepidlo pro přímé zasklívání a těsnění skel při opravách karosérií motorových vozidel. Souprava obsahuje vedle čističe „Liquiclean“ také základní nátěr na skla laky „Aktivní primer“. Lepidlo Liquifast 1402 bylo prověřeno nárazovými testy ve zkušebně TÜV. Lepidlo se vyznačuje rychlým tuhnutím a extrémně dobrou stabilitou. Vozidla, která mají skla nalepená lepidlem Liquifast 1402, je podle všeobecných zkušebních podmínek možno plně provozovat po 1,5 hodině (s nebo bez airbagu řidiče), případně po 3 hodinách (s airbagem řidiče a spolujezdce).

OBSAH SOUPRAVY

- 1 x Lepidlo Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Čistič Liquiclean, 30 ml
- 1 x Aktivní primer, 10 ml tuba
- 1 x Nástavec
- 1 x Jednorázové rukavice
- 1 x Návod k použití

VLASTNOSTI

- zpracování za studena
- přezkoušeno ve zkušebně TÜV
- vysoce viskózní
- jednokomponentní
- osvědčená kvalita na úrovni prvovýroby
- rychlejší tuhnutí
- vytvrzování vzdušnou vlhkostí

OBLAST POUŽITÍ

Lepení čelních, zadních a bočních autoskel do karosérií osobních a užitkových motorových vozidel, do kabin řidičů u traktorů, vysokozdvížných vozíků a do speciálních vozidel. Lepení bočních skel z tabulového a izolačního skla na autobusy a železniční vagony.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Čištění

Lepené plochy musí být suché a očištěné od oleje, prachu, tuku a ostatních nečistot. Sklo a příp. keramické povlaky je nutné očistit přípravkem Liquiclean, případně přípravkem Liqui Moly Čistič a ředidlo (obj. č. 6130) a následně ještě čističem ve spreji Pěna na čištění skel (obj. č. 1512), rovněž tak i přírubový lem karosérie a nově lakované součásti karosérie. Je doporučeno zbytky původního lepidla očistit přípravkem Liquiclean, případně přípravkem Liqui Moly Čistič a ředidlo. Před aplikací lepidla, případně před lepením skla, musí být očištěné plochy úplně vyschlé.

2. Základování / Aktivace skel s přednátěry

Pro zvýšení přilnavosti lepeného povrchu je nutno na něj použít Aktivní primer. Aktivní primer je obsažen v lepidlové soupravě v 10 ml tubě. Před použitím tubu důkladně protřepávat po dobu nejméně 45 sekund. Aktivní primer lze univerzálně nanášet na lepené plochy očištěného skla, příp. na keramické povlaky, na čisté lakované plochy a na nově nalakované části karosérií, na zbytky starých lepidel a rovněž na skla s přednátěrem (PU a RIM vrstvy), a to tenké a rovnoměrné vrstvě (cca 0,05 mm mokré vrstvy). Primerem ošetřené plochy se musí před nanesením lepidla nechat cca 15 minut odvětrat.

Pokud jsou na lepené ploše zbytky starého lepidla starší než 6 hodin (vyřezání skla před více než 6 hodinami), je použití Aktivního primeru požadované.

LEPIDLO LIQUIFAST 1402 (SOUPRAVA – KARTUŠE)

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

POZNÁMKY

Doporučená použití jsou k dispozici v přiložené brožurce!

Minimální doba použitelnosti soupravy: 12 měsíců.

Skladovatelnost a technické údaje uvedených jednotlivých produktů jsou k dispozici v jejich produktových informacích.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 ks kartonová krabička Obj. č. 6138 D-GB-P

