

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ – STŘEDNÍ PEVNOST

Schrauben-Sicherung mittelfest

POPIS

Optimální prostředek určený k zajištění šroubových spojů, který lze použít jak pro zaolejované povrchy, tak i pro galvanizované šrouby.

VLASTNOSTI

- vzdoruje uvolnění spoje při zatížení a vibracích
- extrémně rychlé vytvrzení
- použitelnost v širokém rozpětí teplot
- použitelné i na zaolejované povrchy
- zabraňuje prúsakům
- kontrolované momentové i napěťové poměry

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dimetakrylát ester		
Forma	: kapalina		
Barva / vzhled	: modrá		
Zápach	: charakteristický		
Rozměry závitů	: všechny závitů		
Teplotní rozsah	: -60 až +150 °C		
Moment uvolnění	: 16	Nm	DIN EN 15865
Následný krouticí moment	: 10	Nm	DIN EN 15865
Pevnost ve smyku	: 16	N/mm ²	DIN EN 15337
Ruční manipulace	: 2 – 10	min	
Funkční pevnost	: 2 – 3	hod	
Konečná pevnost	: 12	hod	
Viskozita při +23 °C	: 1000	mPa.s	
Hustota	: 1,1	g/cm ³	DIN EN 542
Součinitel tření v závitě	: 0,13		
Chemická odolnost ve vytvrzeném stavu	: relativně dobrá vůči olejům, benzinům, vodě, brzdovým kapalinám		
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné rozměry matic a šroubů všech kvalitativních tříd.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek rovnoměrně nanést na šrouby nebo do závitů matic. Vytvrzení nastane po vytlačení vzduchu zašroubováním (anaerobní princip).

POZNÁMKA

Kvůli anaerobním vlastnostem přípravku musí být pořád zaručený dostatek vzduchu v lahvičce, jinak by mohlo dojít k předčasnému vytvrzení lepidla. Proto smí být lahvička naplněna jen do cca 1/3 svého obsahu. Nicméně skutečná náplň vždy odpovídá údajům uvedenému na etiketě lahvičky!

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastová lahvička	Obj. č. 3801 D
10 g	plastová lahvička	Obj. č. 7653 RUS
10 g	blistr	Obj. č. 3847 D
10 g	plastová lahvička	Obj. č. 2661 PL
50 g	plastová lahvička	Obj. č. 3802 D-GB-E

